



62/64 ...

STOBAG

SOLTIS B92 / BLOCKOUT



Absolut dunkel. Überall dort, wo vollkommene Verdunklung gefragt ist, kommt unser Blockout-Gewebe mit spezieller lichtundurchlässiger Beschichtung zum Einsatz: in Schulungssälen, Konferenzräumen etc. Das STOBAG-Plus: Blockout ist schwer entflammbar und eignet sich damit auch bestens für Objekt und Gewerbe.

Obscurité totale. Là où un assombrissement complet est requis, notre tissu Blockout et son revêtement spécial totalement étanche à la lumière est la solution adéquate: dans des salles de classe, de conférence, etc. STOBAG-Plus: Blockout est difficilement inflammable et convient particulièrement aux bâtiments industriels.

Oscurità assoluta. E' soprattutto nei casi in cui è richiesto un oscuramento completo che entra in scena il nostro tessuto Blockout, dotato di uno speciale rivestimento fotoresistente: aule di formazione, sale conferenze ecc. STOBAG-Plus: Blockout ha una bassa infiammabilità ed è quindi particolarmente adatto agli edifici commerciali.



Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici

| STOBAG-Collection | Grundgewebe Textile de base Composizione | Gewicht | Dicke | Reisskraft | Weiterreisskraft | Reissdehnung | Warenbreite | Brennverhalten | Farbechtheit |
|-------------------|--|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------------|
| | | Poids | Epaisseur | Résistance au tirage | Endurance au tirage | Éirement au tirage | Laize | Classement au feu | Solidité des coloris |
| | | Peso | Spessore | Resistenza alla rottura | Resistenza allo strappo | Resistenza all'allungamento | Altezza | Classe di reazione al fuoco | Resistenza dei colori |
| | | g/m ² | mm | daN/5 cm | daN | % | cm | DIN 4102-1 | ISO 105-B02 |
| SOLTIS B92 | Polyester PVC-beschichtet Polyester recouvert de PVC Poliestere rivestito in PVC | 650 | 0.60 | 330/220 | 45/25 | 18/18 | 170 | B1, schwer entflammbar B1, difficilement inflammable B1, ignifugo | n.a. |
| BLOCKOUT | 36% Glasfaser, 64% PVC 36% fibre de verre, 64% PVC 36% fibra di vetro, 64% PVC | 535 | 0.52 | 170/150 | 12/10 | 5.0/3.5 | 230 | B1, schwer entflammbar B1, difficilement inflammable B1, ignifugo | 7/8 |

Transmissions-Werte / Valeurs transmission / Valori di trasmissione

| STOBAG-Collection | Original-Bezeichnung Définition originale Denominazioni originali | Seite Page Pagina | TV | TS | RS | AS | g _{tot} ^e | OF |
|-------------------|---|-------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| | | | % | % | % | % | % | % |
| 62 002 | B92-1044 | A | 0 | 0 | 72 | 28 | 1 | 0% |
| 62 002 | B92-1044 | B | 0 | 0 | 29 | 71 | 4 | 0% |
| 62 004 | B92-2171 | A | 0 | 0 | 45 | 55 | 3 | 0% |
| 62 004 | B92-2171 | B | 0 | 0 | 29 | 71 | 4 | 0% |
| 62 006 | B92-1045 | A | 0 | 0 | 35 | 65 | 3 | 0% |
| 62 006 | B92-1045 | B | 0 | 0 | 29 | 71 | 4 | 0% |
| 62 008 | B92-1043 | A | 0 | 0 | 29 | 71 | 5 | 0% |
| 62 008 | B92-1043 | B | 0 | 0 | 29 | 71 | 4 | 0% |
| 64 002 | – | A | 0 | 0 | 71 | 29 | 2 | 0% |
| 64 004 | – | A | 0 | 0 | 70 | 30 | 2 | 0% |
| 64 006 | – | A | 0 | 0 | 70 | 30 | 2 | 0% |
| 64 008 | – | A | 0 | 0 | 69 | 31 | 2 | 0% |

Weitere technische Werte auf Anfrage verfügbar
Autres données techniques disponibles sur demande
Su richiesta sono disponibili ulteriori valori tecnici

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.
De légères différences au niveau des formes, teintes ou structures dues aux techniques de productions et d'impressions sont possibles.
Non si garantisce la perfetta corrispondenza tra il colore a campionario ed il tessuto realizzato.

Änderungen vorbehalten. Sous réserve de changements. Con riserva di apportare modifiche.